

EXPANSEUR - HYDROFUGE DE MASSE - ANTI-SALPÊTRE RÉSINE D'ACCROCHAGE - HYDROFUGE MINÉRAL

Version 01.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **ASPECT** : poudre
- **COULEUR** : blanc
- **DOSE** : 70g

PROPRIÉTÉS :

- Améliore les propriétés des enduits, mortiers et des micro bétons.
- Augmentation de l'ouvrabilité.
- Meilleur passage en machine à projeter.
- Protection contre le gel.
- Maintien des échanges gazeux.
- Suppression du faïençage et fissuration.
- Barrière anti-salpêtre.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Enduits à base de ciment, mortiers, mortiers bâtards, préfabrication de dalles, margelles, sous enduits...
- Béton, brique, parpaing, mortier, pierre...

MODE D'EMPLOI :

- Le support doit être propre, dépoussiéré, non gras, débarrassé de toutes parties friables, non gelés et préalablement humidifiés.
- Dans le cas d'enduit sur support douteux, pierres, crépis anciens, il sera nécessaire de fixer un grillage traité anti corrosion à l'aide de clous galvanisés.
- Dans une bétonnière ou le malaxeur de la machine à projeter, incorporer les 3/4 de l'eau de gâchage, le sable et le dosage nécessaire de produit (1 dose de 70g pour 200kg d'enduit).
- Malaxer 1 à 2 min, ciment et chaux éventuellement, ajouter l'eau si nécessaire.
- Poursuivre le malaxage 2 à 3 min. Ne pas dépasser un temps de malaxage de 5 min.
- Appliquer immédiatement après la confection du mélange de manière manuelle ou mécanique (machine à projeter). En préfabrication, mettre en place d'une légère vibration.
- Durée pratique d'emploi : 30 min à 20°C, ne pas appliquer sous une pluie battante et sur supports ruisselants. Protéger des fortes chaleurs.
- Revêtements associés (peintures, enduits de finition) après 15 jours minimum à 20°C.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.