


Version 01.2024

## HYDROFUGE ET IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL BOIS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



- **ASPECT :** Liquide laiteux
- **COULEUR :** Blanc
- **TEMPÉRATURE LIMITE D'APPLICATION :** 5-35°C

### PROPRIÉTÉS :

- Hydrofuge et imperméabilisant spécialement destiné aux surfaces en bois.
- Empêche l'eau de pénétrer le réseau de pores et capillaires des bois.
- Laisse respirer le support.
- Imperméabilise le bois en profondeur et ne forme aucun film en surface.
- Conserve son aspect naturel.
- Excellent hydrofuge de préparation avant application d'une peinture ou d'une lasure.
- Assure une protection contre le vieillissement.
- Résiste aux UV et facilite l'entretien des moisissures, dépôts verts et lichens.

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Tous types de bois, poreux ou non.

### MODE D'EMPLOI :

- Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, dépeussées exemptes de lichens, dépôts verts et adhérentes.
- Bien mélanger le produit avant application.
- Appliquer soit :
  - par étendage, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
  - par arrosage, à l'aide d'un pulvérisateur.
  - par trempage, notamment pour l'hydrofugation des bois.
- Le produit doit être appliqué jusqu'à refus du support en évitant les coulures. Une seule couche suffit en général.
- Pour les supports très poreux, l'application d'une seconde couche est nécessaire dès que l'aspect brillant de la 1ère couche a disparu.
- Séchage à 20°C : 6h et recouvrable après 48h.
- Consommation : 0.35 à 0.5 L/m<sup>2</sup> soit 2 à 3 m<sup>2</sup>/L selon la porosité du support.
- Peut être laissé tel quel ou recouvert par des peintures ou des lasures.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.