

## PEINTURE DE MARQUAGE POUR TRAÇAGE DE LIGNE

Version 02.2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol Liquide Visqueux Pâteux Solide

- **PIGMENT** : minéraux et organiques exempts de plomb et de cadmium
- **SOLVANTS** : mélange complexe exempt de solvant chloré et de composés aromatiques (toluène, xylène...)

- **COULEUR** : blanc, jaune, bleu, noir, rouge ou vert
- **TEMPÉRATURE D'UTILISATION** : +5°C à 50°C
- **LIANT** : acrylique
- **GAZ PROPULSEUR** : mélange spécifique isobutane et propane
- **VENDU SOUS 2 FORMATS** :
  - Volume net : 750 mL et volume brut : 1000 mL (uniquement en blanc et jaune)
  - Volume net : 500 mL et volume brut : 650 mL

### PROPRIÉTÉS :

- Délimite les surfaces, optimise la circulation par le marquage de lignes en intérieur ou en extérieur.
- Réservé à des tracés de ligne sur des surfaces peu sollicitées.
- Excellente adhérence.
- Haut pouvoir couvrant.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Séchage rapide : 15 à 20 min.

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Asphalte, béton, sols peints...

### MODE D'EMPLOI :

- Utiliser manuellement ou à l'aide d'un matériel d'application (chariot 4 roues : **DUOMAT1003SP** ou poignée pistolet : **DUOMATDIFPEINTAERO**).
- Rendement pour un aérosol de 500 mL :
  - 1 couche en passage lent sur du tracé de ligne : 50m
  - 1 couche en passage rapide sur une largeur de 4 à 8 cm : 75m
- Pour une utilisation sur sol neuf bétonné, attendre 3 à 4 semaines que le béton soit bien sec et l'acidité éliminée.
- Pour une utilisation sur asphalte neuf, il est conseillé d'attendre 15 jours avant de le marquer pour ne pas altérer la qualité du marquage.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.